ИНН/КПП 5249080645/524901001
606000, Россия, г. Дзержинск
Нижегородская область

ВитаХим
ГРУППА КОМПАНИЙ

+7 (8313) 25-33-47, 26-25-04
8 800-551-22-70
www.vitahim.ru

Химическое сырье и продукция

Полиизобутилен PB 1300

CAS No.	Группа
9003-27-4	Низкомолекулярный полиизобутилен

Международное название: polyisobutylene; polyisobutene; polybutene.

Производитель: Китай

Применение: Постоянно липкое вещество ► липкий слой при производстве стретч-пленок ► асфальт-модификаторы ► компоненты для металлургических масел ► компоненты в маслах для двухтактных двигателей ► модификаторы вязкости ► компоненты при производстве горячего клея-расплава (совместим с ЭВА, СИС, СБС – каучуками) ► компоненты для повышения клейкости и пластифицирования при производстве уплотнений ► модификаторы резины ► пластификаторы при производстве полистирола, полиэтилена, полипропилена ► компоненты для улучшения эластичности при отрицательных температурах.

Синонимы: ПИБ; полибутен; полиизобутен; 1-пропенье, 2-метил-, гомополимер; 2-methyl-1-propenhomopolymer; 2-methylpropenepolymer; 2-methyl propenpolymers; Amoco600; Hyvis200; Kp5; Maxvis2000.

Показатель	Спецификация
Внешний вид	Прозрачный, без посторонних включений
Молекулярная масса, Mn	1150,0 - 1450,0
Вязкость, мм^2/с	660,0 - 740,0
Цвет (Pt-Co), Хазен, макс	45,0
Температура вспышки (открытый тигль), °С, мин	220
Вода (Карл Фишер), ppm,	50,0
Плотность при 20°С, кг/м^3	880,0 - 920,0

Хранение: в закрытых хорошо проветриваемых помещениях вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Требования безопасности: не опасен, транспортировка любым видом транспорта.

Упаковка: бочки объемом 180кг/175кг.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты производства.

* Приведенные данные являются рекомендательными и не предназначены для замены результатов испытаний, требуемых для установления пригодности определенного материала для достижения Ваших целей.