ИНН/КПП 5249080645/524901001
606000, Россия, г. Дзержинск
Нижегородская область

ВитаХим
ГРУППА КОМПАНИЙ

+7 (8313) 25-33-47, 26-25-04
8 800-551-22-70
www.vitahim.ru

Химическое сырье и продукция

Полиизобутилен PB680

CAS No.	Группа
9003-27-4	Низкомолекулярный полиизобутилен

Международное название: polyisobutylene; polyisobutene; polybutene

Производитель: DL Chemical (DAELIM), Корея

Применение: Постоянно липкое вещество ► липкий слой при производстве стретч-пленок ► асфальт-модификаторы ► компоненты для металлургических масел ► компоненты в маслах для двухтактных двигателей ► модификаторы вязкости ► компоненты при производстве горячего клея-расплава (совместим с ЭВА, СИС, СБС – каучуками) ► компоненты для повышения клейкости и пластифицирования при производстве уплотнений ► модификаторы резины ► пластификаторы при производстве полистирола, полиэтилена, полипропилена ► компоненты для улучшения эластичности при отрицательных температурах

Синонимы: ПИБ; полибутен; полиизобутен; 1-пропенье, 2-метил-, гомополимер; 2-methyl-1-propenhomopolymer;2-methylpropenepolymer;2-methyl propenpolymers; Amoco600; Hyvis200; Kp5; Maxvis2000

Показатель	Спецификация
Молекулярная масса	680
Вязкость, мПа×с	80
Температура вспышки, °С, мин	175
Плотность	0,874
Температура затвердевания, °С	- 13
Потери при нагревании, %	0,64
Цвет АРНА	15
Содержание воды, ppm	30
Кислотное число, мг КОН/г	0,01
Общая сера, %	1,0

Хранение: в закрытых хорошо проветриваемых помещениях вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Требования безопасности: не опасен, транспортировка любым видом транспорта.

Упаковка: бочки по 185 кг нетто.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты производства.

* Приведенные данные являются рекомендательными и не предназначены для замены результатов испытаний, требуемых для установления пригодности определенного материала для достижения Ваших целей.